

Жидкотекучий эластичный клей для керамических напольных покрытий

POWER GRIP

Жидкотекучий, гидравлически затвердевающий, очень сильно обогащенный полимерными добавками тонкослойный клей

Очень сильно обогащенный полимерными добавками, нормально затвердевающий, цементный жидкотекучий клей для укладки мелких и крупных керамических плиток и плит, пористой керамической плитки, фаянсовой керамики, каменной керамики, клинкера, искусственного гранита, стеклянных и фарфоровых плиток с грубой обратной стороной; бетонных плит, стойких к деформациям и прокрашиванию, а также связующих изоляционных плит и легких строительных плит.

Применяется на таких основаниях, как: монолитный бетон, готовые бетонные элементы (не моложе 6 месяцев), кальциево-сульфатные и цементные стяжки, элементы сухих стяжек, опесоченные стяжки из литого асфальта, полы с подогревом, плиты UZIN Multimoll®.

Основание:

Основание должно быть прочным, ровным и чистым. Грязь и остатки разделительных веществ, краски - удалить. Неровные основания выровнять соответствующими нивелирмассами UZIN. Гипсовые основания и шлифованные кальциево-сульфатные стяжки прогрунтовать с помощью специальной грунтовки UZIN Fliesengrund. Гладким или плотным основаниям придать шероховатость и затем прогрунтовать с помощью эпоксидной грунтовки UZIN PE 460 и затем всю поверхность посыпать кварцевым песком. Грунтовке дать основательно просохнуть (проба царапанием).

Порядок работы:

1. Ок. 5,3 – 6,3 литров холодной, чистой воды вылить в чистое ведро, и туда высыпать содержимое мешка (25 кг) при энергичном перемешивании, до получения однородной массы.
2. Оставить созревать на ок. 3 минуты. Затем еще раз хорошо перемешать.
3. Гладким шпателем нанести на основание тонкий, контактный, непрерывный слой.
4. На свежий контактный слой, способом «мокрым по мокрому» сразу же нанести необходимое количество раствора соответствующим зубчатым шпателем. Наносить только столько клея, сколько может быть уложено плитки за время жизни клея (проба пальцем). Время открытости готовой смеси - ок. 5 часов.
5. Плитку легким вращательным движением уложить в клей и прижать.

С помощью правильно выбранного зубчатого шпателя и техники нанесения достигается оптимальное смачивание плитки.

Расход:

2,1 – 3,5 кг/м² при толщине слоя 1 мм. Толщина слоя - до 5 мм. Расход материала зависит от степени шероховатости и ровности поверхности, а также количества добавленной воды.

Высыхание:

Свежеуложенная поверхность готова к расшивке швов через примерно 24 часа, и через примерно 3 дня готова для прохода, окончательная прочность достигается через 28 дней. Высыхание и набор прочности зависят от климатических условий. Низкие температуры и высокая влажность воздуха замедляют, а высокие температуры и низкая влажность воздуха сокращают сроки затвердевания.

Хранение:

В заводской упаковке не менее 6 месяцев. Хранить в сухом, прохладном месте.

Следить за текущей информацией по продукту!

Охрана труда и окружающей среды:

Беден хроматами по TRGS 613 – GISCODE ZP 1. Содержит цемент! У цемента – сильная щелочная реакция с влажностью, поэтому принимать во внимание маркировку на упаковке. При замесе надевать противопылевую маску В затвердевшем, высохшем состоянии физиологически и экологически безвредный материал.

25 кг

Арт.-№. 12360

Uzin | Eine Marke der Uzin Utz AG

<http://www.uzin.com>

Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm

Telefon +49 (0)731-4097-0

Uzin Tyro AG | CH-6374 Buochs

Telefon +41 (0)41-62448-88

Раздражающий. Содержит цемент.

Раздражает кожу.

Может нанести серьезный вред глазам.

Беречь от детей.

Избегать контакта с кожей и глазами.

При контакте с глазами основательно промыть водой и проконсультироваться с врачом

Работать в защитных перчатках и защитной одежде.