



Изоляционные и ремонтные плиты

UZIN Multimoll® Softsonic 3 mm

Звукоизоляционная подложка для приклеивания или плавающей укладки паркета и ламината

Применение:

Изолирующая от звука при ходьбе подложка. Для приклеивания под массивный и готовый паркет, или для свободной укладки плавающим способом ламината или готового паркета.

Пригодна на:

- бетонных основаниях
- разного рода стяжках, соответствующих нормам
- стяжках из реакционных смол
- сухих стяжках
- стяжках, подверженных трещинам
- полах с водным подогревом
- деревянных досках, ДСП
- старых покрытиях из камня и керамики
- смешанных основаниях

Применяется в жилых и производственных зонах, в новом строительстве, а также в ремонтных и санационных зонах, а также на основаниях с плохой изоляцией от звука при ходьбе.

Преимущества продукта/свойства:

Рулонная подложка со специальным эластичным, изолирующим от звука при ходьбе, средним слоем, спрессованным с обеих сторон армирующим волокном. Компенсирует возникающие напряжения на сдвиг и растяжение между основанием и паркетом. Перекрывает трещины. В какой-то степени снижает при паркетных покрытиях звук при ходьбе и звуки в помещении. Сочетает комфорт при ходьбе и жилой комфорт с технической функциональной надежностью, поэтому идеальна при ремонте/санации.

- Легко режется ножом
- Небольшая толщина, ок. 5 мм вместе с клеем
- Функции 2 в 1: разделение и снижение звука
- Пропускает водные пары, «дышащий» материал
- Перекрывает трещины/волосыные
- С нейтральным запахом, не вреден для здоровья
- Повышает комфорт при ходьбе и жилой комфорт

Технические данные:

Материал:	минеральные наполнители и полиуретановое связующее с проклеиванием флисом с двух сторон
Расфасовка:	рулон по 4,68 м ²
Ширина рулона:	0,935 м
Длина рулона:	5,0 м
Толщина:	ок. 3 мм
Рулонов на паллете:	40 штук
Удельный вес:	3,0 кг/м ²
Цвет:	бежево-белый
Класс пожароопасности (самого продукта):	B2 по ДИН 4102
Термическое сопротивление :	0,0587 м ² К/Вт по ДИН 52616
Уменьшение шума при ходьбе по DIN EN ISO 140-8: приклеенного:	18 дБ с паркетом

Уменьшение шума при ходьбе до 18 дБ, протестировано на многослойном 10мм паркете, приклеенном на 1-к паркетный клей UZIN MK 100.

UZIN Multimoll SoftSonic 3 mm

Подготовка основания:

Основание должно быть прочным, ровным, сухим, чистым, свободным от веществ, ухудшающих схватываемость применяемых материалов UZIN. Жидкие стяжки должны быть шлифованы и обработаны пылесосом. Основание проверить на соответствие действующим нормам и правилам, и сообщить про наличие отклонений. Плохо держащиеся или подвижные слои удалить механическим путем. Трещины в плавающих стяжках закрыть силовым замыканием. Прочно держащиеся волосяные трещины можно перекрывать. Основания очистить механическим способом, пропылесосить и прогрунтовать. Под грунтовку подобрать соответствующий паркетный клей. Неровные основания прогрунтовать и прошпаклевать. Для каждого типа основания выбрать соответствующую грунтовку и шпаклевку из перечня продуктов UZIN. Следить за технической информацией по применяемым продуктам.

Порядок работы:

Для приклеивания материала UZIN Multimoll® Softsonic подходят следующие паркетные клеи UZIN:
- 2-к ПУР паркетный клей UZIN MK 92S
- 1-К MSP паркетный клей UZIN MK 100
Паркет и UZIN Multimoll® Softsonic должны быть приклеены на один и тот же клей.

Приклеивание UZIN Multimoll® Softsonic:

1. Подложку уложить поперек направления паркета, проштампованной стороной вверх, и прирезать. Соблюдать отступ в 3 мм от выступающих строительных элементов. Отвернуть половину рулона подложки, нанести паркетный клей UZIN шпателем с зубцами В3 на основание. Подложку уложить в свежий клей и сразу же прикатать вальцами или хорошо притереть по всей поверхности.
2. Не превышать время укладки, следить за хорошим смачиваем обратной стороны.
3. Уложенная подложка, в зависимости от типа клея, готова для прохода через 2-12 часов и через 12-24 часа готова к укладке паркета.

Приклеивание паркета на UZIN Multimoll® Softsonic:

Нанести паркетный клей UZIN с помощью шпателя с зубцами В 11 на UZIN Multimoll® Softsonic. Паркет легким движением со сдвигом уложить в клей и хорошо прижать. Следить за временем укладки. Следить за полным смачиванием обратной стороны паркета.

Свободная укладка на UZIN Multimoll® Softsonic:

Для укладки плавающим способом паркета или ламината, уложить UZIN Multimoll® Softsonic проштампованной стороной вверх и прирезать. Ко всем подсоединениям соблюдать отступ в 3 мм.

Клеи/данные по расходу:

Для приклеивания UZIN Multimoll® Softsonic подходят:

UZIN MK 100 1-К MSP паркетный клей: для UZIN Multimoll® Softsonic, зубцы В 3, расход ок. 1 кг/м², для паркета зубцы В 11, расход ок. 1 – 1,2 кг/м².
UZIN MK 92 S 2-К ПУР паркетный клей: для UZIN Multimoll® Softsonic, зубцы В 3, расход ок. 1 кг/м², для паркета зубцы В 11, расход ок. 1 – 1,2 кг/м².

Важные указания:

- При хранении в сухом месте, в горизонтальном положении – срок хранения 3 года
- Не пригоден для применения снаружи и во влажных зонах
- На полах с водным подогревом, по ДИН 66095, коэффициент термического сопротивления (КТС) не должен превышать 0,17 м²К/Вт. КТС подложка/паркет получается как сумма единичных значений – ок.0,05 м²К/Вт для обоих клеевых слоев.
- Рекомендуется учитывать следующие нормы и правила: ДИН 18356 «Паркетные работы», листок ТКВ «Приклеивание паркета», техническую информацию союза укладчиков стяжек и покрытий (ВЕВ) 2/1990 «Оценка и подготовка поверхностей ангидритных жидких стяжек», 2/2002 «Оценка и подготовка оснований – Укладка эластичных и текстильных напольных покрытий, послойных элементов, паркета и деревянной брусчатки – обогреваемые и необогреваемые напольные конструкции»

Охрана Труда и окружающей среды:

UZIN Multimoll® Softsonic – экологически и физиологически безвреден, не предпринимаются особые меры по охране труда. Рекомендации можно посмотреть в сопутствующих продуктах

Устранение отходов:

Обрезки продукта являются строительным мусором

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Различные условия на строительных объектах и способы обработки влияют на укладочные работы. Их успех зависит от вашего профессионализма, практического опыта, а также от тщательного соблюдения инструкций по эксплуатации. Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации производителей напольных покрытий. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.

